Finlux®
PREMIUM QUALITY

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

Серия
CLASSIC

F-940

Фосфатирующий грунт для чёрных и цветных металлов.

CorrozoStop®

Территория антикоррозийной защиты

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru

1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.
Инновационная многоцелевая серия материалов Finlux изготовлена на основе финских, японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

Finlux F-940 Classic CorrozoStop®

Фосфатирующий грунт для чёрных и цветных металлов.

Преимущества:

Антикоррозионная защита; Холодное фосфатирование; С преобразователем ржавчины; Высокая адгезия к металлам; Для всех типов ЛКМ; Быстросохнущий; Матовый; Влагостойкий; Удобен в работе; Долговечный; Однокомпонентный.

Назначение:

Предназначен для окрашивания и долговременной антикоррозионной защиты металлической поверхности из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, углеродистых и нержавеющих сталей работающих при температуре до +130°С. Применяется для получения долговременной антикоррозионной защиты: конструкций ангаров, трубопроводов, мостов, эстакад, платформ, ж/д и автомобильного транспорта, воздуховодов, металлоконструкций заборов, ограждений, водостоков, желобов, перил и других металлических изделий, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы всех климатических зон. Может применяться при первичной окраске, включая обработку сварных швов, или по плотно держащейся ржавчине с толщиной слоя коррозии до 70 мкм. Повышает адгезию покрытия к металлу и многократно замедляет развитие под плёночной коррозии. Обеспечивает адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость, влаго и химическую стойкость системы получаемого лакокрасочного покрытия. Плёнка грунта обладает хорошей укрывистостью, легко полируется, совместима с любыми финишными лакокрасочными материалами. В межоперационном цикле окраски фосфотирующий грунт надёжно защищает металл на срок до 12 месяцев (при хранении в помещении или на открытом воздухе под навесом с влажностью воздуха до 95%). Рекомендуется использовать при проведении ответственных окрасочных работ. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в комплексе с защитными лакокрасочными материалами, что обеспечивает увеличение долговечности финишного покрытия. Одинаково эффективно применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции имеющихся зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной или слабо агрессивной среды с температурой от -45°С до +70°С. Высокие параметры долговременной антикоррозионной защиты и совместимость с любыми типами ЛКМ обеспечивают широкое применение в гражданском и муниципальном строительстве. Идеальный материал для проведения недорого и надёжного ремонта. Гарантия до 6 лет.

Область применения:

- Антикоррозионная защита для строительных металлоконструкций, ангаров, трубопроводов, мостов и гидросооружений.
- Антикоррозионный грунт для эстакад и платформ, ж/дорожного или автотранспорта, сельскохозяйственной техники.
- Антикоррозионный грунт для строительных транспортных средств, а также любых изделий из металла.

Главные достоинства:

- Отличная адгезия к металлам, можно наносить на ржавчину.
- Холодное фосфатирование металла;
- Содержит преобразователь ржавчины;
- Совместим со всеми типами ЛКМ;
- Быстросохнущий, матовый;
- Влагостойкий.
- Удобен в работе, простое нанесение, справиться с которым сможет даже новичок;
- Покрытие не токсично, безопасно для детей и домашних животных.

F-940 ФОСФАТИРУЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Серия CLASSIC

F-940 ФОСФАТИРУЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Серия CLASSIC

Finlux® PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru

Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности:
Поверхность металла должна быть сухой, зачищена от рыхлой ржавчины, окалины и остатков масел или смазки. При необходимости поверхность обезжирить составом Dr.Finlux F-936, затем просушить. Для достижения наилучших свойств системы покрытий рекомендуется обработать поверхность до степени не менее St3 или Sa2 по МС ISO 8501. Срок службы покрытия увеличивается до 10 лет при использовании в комплексе с грунт-эмалью Finlux F-115 Gold.

Применение:
Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости, разбавить до рабочей вязкости разбавителем Dr.Finlux F-939. После перемешивания дать отстояться 5 минут для удаления пузырьков воздуха. Нанести на подготовленную поверхность в 1-2 слоя кистью, валиком, краскопультом или окунанием при температуре от -10°С до +40°С. Время высыхания при температуре +20°С – 30 минут. Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. Запрещается наносить грунт на влажную, маслянистую или покрытую инеем, обледенелую поверхность! При понижении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания может увеличиваться. При нанесении и последующей сушке покрытия необходимо исключить попадание влаги, пыли и грязи на загрунтованную поверхность в течение 1 часа. Не допускаются дефекты покрытия, влияющие на её эксплуатационные свойства, а именно: пузыри, кратеры, морщины, царапины и трещины.

Цветовая гамма:

Зелёный. В другие цвета не колеруется.

Расход

Расход грунта 70 ÷ 90 г/м^2, при толщине слоя 20 ÷ 25 мкм.

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Не нагревать. Беречь от огня.

Сертификаты

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
ТУ-20.30.12-003-888914Н-2018 / РОССRU.НА-34Н 10240

Меры предосторожности:

При проведении работ и после их окончания проветривать помещения. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании состава на кожу тщательно промыть струёй воды.

Утилизация:

Не допускать попадания остатков грунта в канализацию, водоём или почву. Уничтожать согласно местному законодательству. После полимеризации покрытие утилизируется как твёрдые бытовые отходы. Пустую тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Finlux®
PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru

Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Матовое, гладкое, однородное
Цвет покрытия	Зелёный
Массовая доля нелетучих веществ, %	45 ÷ 55
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°С, сек. Не менее	15
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65 ± 5)%, мин. Не более	15
Степень перетира мкм, не менее	40
Адгезия, балл, не более	1
Расход грунта при толщине одного слоя 20-25 мкм, г/м^2	70 ÷ 90
Прочность плёнки при ударе, см, не менее	50
Прочность плёнки при изгибе, мм, не более	1
Стойкость плёнки к действию 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее	24
Стойкость плёнки к статическому воздействию ГСМ, ч	24
Основа	Смесь акриловых, эпоксидных и формальдегидных смол
Разбавитель	Dr.Finlux F-939 универсальный
Рабочие инструменты	Краскопульт, кисть, валик
Срок и условия хранения	12 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги. Не нагревать. Беречь от огня.
Фасовка	0,9; 3; 10; 20; кг

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.